



成分表
オスモパテ

主成分

55% 木粉

バインダー

15% 水性樹脂

溶剤 水

15%

顔料

10% 鉱石ベースの鉱物質顔料;酸化鉄(黄、赤、黒)でGerman Industrial Norm
DIN53160 (唾液と汗溶解テスト)とEuro Norm EN71 (玩具
安全基準)に適合し食品まわりで使用が許可されているもの

土類

5% 鉱物原料;石英、有機性粘土
使用されている鉱物質顔料と土類は精製し、すべての毒性を持つ成分(重金
属等)を取り除いてあり、生物学的に安全