

御中

1. 適用 木部 内装 <壁 天井 枠 窓枠 梁桁 柱 巾木 廻縁>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) 塗りつぶし
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料(自然塗料)	-----	オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」 (12色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	下塗り	オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」	無希釈	50	12 時間以上
	5	研磨紙ずり	不 要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」	無希釈	35	12 時間以上

- ◇ オスモカラーウッドワックスオパークは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

- 👉 オパーク仕上げの場合、下塗り塗装後はまだ木目が見えますが仕上げ塗りで木目がつぶれます
- 👉 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

平成 年 月 日

御中

1. 適用 木部 内装 <壁 天井 枠 窓枠 梁桁 柱 巾木 廻縁>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) 塗りつぶし
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料(自然塗料)	-----	オスモカラー カントリーカラー(15色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	下塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	50	12 時間以上
	5	研磨紙ずり	不 要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	15	12 時間以上

- ◇ オスモカラーカントリーカラーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 オパーク仕上げの場合、下塗り塗装後はまだ木目が見えますが仕上げ塗りで木目がつぶれます

👉 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

日本オスモ株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000