

御中

1. 適用 木部 内装 <壁 天井 枠 窓枠 梁桁 柱 巾木 廻縁>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) 半透明着色 ツヤ消し
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料(自然塗料)	-----	オスモカラー ワンコートオンリー(16色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ざり	研磨紙 P240 を用いて、かな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	仕上げ塗り	オスモカラー ワンコートオンリー	無希釈	50	12 時間以上

- ◇ オスモカラーワンコートオンリーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 オスモカラーノーマルクリアー#3101を上塗すると、深みのある耐磨耗性にすぐれたツヤ有り仕上げになります

👉 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

御中


1. 適用 木部 内装 <壁 天井 枠 窓枠 梁桁 柱 巾木 廻縁>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) 半透明着色 ツヤ有り
3. 使用塗料


規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料(自然塗料)	-----	オスモカラー ウッドワックス(13色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る		
	3	研磨紙ざり	研磨紙 P240 を用いて、かな目、逆目、けば等を研磨する		
塗り 工程	4	仕上げ塗り	無希釈	50	12 時間以上

- ◇ オスモカラーウッドワックスは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 オスモカラーノーマルクリアー#3101を上塗すると、深みのある耐磨耗性にすぐれたツヤ有り仕上げになります

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります