

## 御中

1. 適用 木部 内装 <家具 建具 天板>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) クリアー仕上げ ツヤ有り
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料(自然塗料)	-----	オスモカラー エキストラクリアー #1101
無公害木材保護塗料(自然塗料)	-----	オスモカラー ノーマルクリアー #3101

## 4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	下塗り	オスモカラー エキストラクリアー #1101	無希釈	63	12 時間以上
	5	研磨紙ずり	不 要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー ノーマルクリアー #3101	無希釈	34	12 時間以上

- ◇ オスモカラーエキストラクリアー#1101は F☆☆☆☆品、ノーマルクリアー#3101は告示対象外でF☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 耐久性が要求される飲食店などのカウンタートップには床用のオスモカラーフロアクリアー#3032、又はフロアクリアーラピッド#3232をお使いください

👉 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります