平成　年　月　日

御中

1. 適　用　　木部 外装 **＜全般＞**

2. 仕 上 げ　　木材保護塗料（自然塗料） 塗りつぶし

3. 使 用 塗 料

規格名称	規格番号	塗料品名
木材保護用下塗り剤 防カビ防腐防虫	----------	オスモカラー WR ウォーターレペレント
無公害木材保護塗料(自然塗料)	----------	オスモカラー カントリーカラー（15 色）

4. 施 工 工 程

工　程			塗料品名	希釈剤 （希釈率%）	標準塗布量 ml/㎡/回	塗装間隔 （20℃）
素地ごしらえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
塗装工程	2	下塗り	オスモカラー WR ウォーターレペレント	無希釈	125～ 167	12 時間以上
	3	中塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	50	12 時間以上
	4	仕上げ塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	15	12 時間以上

✧ オスモカラーWRウォーターレペレント、カントリーカラーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
✧ 塗装には腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケをお使いください
✧ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
✧ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

☝ 加圧注入などによって防カビ処理済の部材には WR ウォーターレペレントによる下塗りは不要です

☝ 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

日本オスモ株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000