

塗装仕様書

1. 適用 木部 外装 <オスモカラー屋外木部塗替えシステム>
2. 仕上げ 国交省木造/公共建築工事標準仕様書 M-307 木材保護塗料 WP 塗り (B種) 着色半透明仕上げ
3. 使用塗料


規格名称	規格番号	塗料品名
下地処理剤	-----	オスモ ウッドリバイバージェル
木材保護塗料	JASS18 M-307	オスモカラー ウッドステインプロテクター(18色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去 (RB 種準拠) 木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る 木部を真水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを木目に沿って塗布(約80ml/m ²)、20分程度してからシダブラシこする、又は木地を傷めない程度の水圧洗浄などで傷んだ木繊維を除去する 真水で洗浄し、48時間以上(含水率が20%以下になるまで)乾燥させる			
	2	オスモカラー ウッドステインプロテクター	無希釈	*>50	4-6時間 以上
塗 装 工 程	3	ふき取りしない			
	4	オスモカラー ウッドステインプロテクター	無希釈	*>33	4-6時間 以上
	5	ふき取りしない			

*標準塗布量は新設木材用です 再塗装の場合、吸い込み量が多いので塗布量が多くなります(約2~3倍)

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、オスモワイドブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 防虫仕様対応は、WR ウォーターレペントを下塗りしてください

日本オスモ株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000