

平成 年 月 日

御中

1. 適用 木部 外装 <全般>
2. 仕上げ 木材保護塗料 着色半透明仕上げ
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
木材保護用下塗り剤 防カビ防腐防虫	-----	オスモカラー WR ウォーターレペント
無公害木材保護塗料(自然塗料)	-----	オスモカラー ワンコートオンリー(16色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布 量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20°C)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	下塗り	オスモカラー WR ウォーターレペント	無希釈	125~ 167	12 時間以上
塗装 工程	3	上塗り	オスモカラー ワンコートオンリー	無希釈	50	12 時間以上

- ◇ オスモカラーWRウォーターレペント、ワンコートオンリーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 加圧注入などによって防カビ処理済の部材には WR ウォーターレペントによる下塗りは不要です

日本オスモ株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000