

## 塗装仕様書

1. 適用 木部 外装 <オスモカラー屋外木部塗替えシステム>
2. 仕上げ 国交省木造/公共建築工事標準仕様書M-307 木材保護塗料WP塗り(B種) 着色半透明仕上げ
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
下地処理剤	-----	オスモ ウドリバイバー
木材保護塗料	JASS18 M-307	オスモカラー ウッズステインプロテクター(18色)

## 4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る オスモウドリバイバーを真水で1:1から1:5希釈(表面の傷み具合のよって濃度を調節)したものを塗布、15分程度してからシダブラシこする、木地を傷めない程度の水圧洗浄などで傷んだ木繊維を除去する 真水で洗浄し、48時間以上(含水率が20%以下になるまで)乾燥させる			
	2	1回目塗り	オスモカラー ウッズステインプロテクター	無希釈	*>50	12時間以上
塗 装 工 程	3	ふき取り	ふき取りしない			
	4	2回目塗り	オスモカラー ウッズステインプロテクター	無希釈	*>50	12時間以上
	5	ふき取り	ふき取りしない			

\*標準塗布量は新設木材用です 再塗装の場合、吸い込み量が多いので塗布量が多くなります(約2~3倍)

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、オスモワイドブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください



防虫仕様対応は、WR ウォーターレペントを下塗りしてください

日本オスモ株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000